

**ATUREX® 205A**

## 改性脂肪胺加成物

ATUREX 205A 是一种改性脂肪胺，显著的化学和溶剂阻抗。良好的机械特性。相溶于多官能环氧树脂可改良热化学和水阻抗。

**产品特征**

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 比较不敏感于水分
- 良好的气味
- 合适的色泽和色泽保持性
- 良好的耐化学药品性

- 非常好的热固化性能，含有耐化学药品性，电气和机械特性

**应用**

- 高固体份和无溶剂型涂料
- 储罐内衬
- 粘接剂
- 酰氨基胺的固化促进剂

| 性能                   | 规格                                   | 常规质量 |
|----------------------|--------------------------------------|------|
| 活性氢当量                | 43                                   | 通过   |
| 使用量, phr             | 20                                   | 通过   |
| 胶化时间, min/150g, 25°C | 14                                   | 通过   |
| 薄膜干燥时间, hr/25°C      | 3                                    | 2    |
| 固化周期                 | 室温 2-7 天                             | 5    |
| <b>主要性能</b>          |                                      |      |
| 粘度, mPa · s/25°C     | 2000-5000                            | 4000 |
| 固含量, %               | -                                    | -    |
| 胺值, mg KOH/g         | 780-820                              | 800  |
| 色泽, Gardner          | <5                                   | 3.5  |
| <b>处理和储存</b>         | 在未开封的原始包装内, 2 - 25°C 的储存温度 (见原包装保质期) |      |
| <b>海关编码</b>          | 3908900000                           |      |
| <b>包装规格</b>          | 210升密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。    |      |
| <b>健康和安全</b>         | 请参考安全说明书                             |      |



江西艾图瑞克实业有限公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

电话: +86 795 3586166

传真: +86 795 3586165

邮件: [jackie@aturex.com](mailto:jackie@aturex.com)网址: [www.aturex.com](http://www.aturex.com)