

ATUREX® 206A

酚醛改性脂肪胺

ATUREX 206A 是一种改性脂肪胺，快速固化并且不敏感于湿气。提供高硬度，强韧性固化物兼具良好的粘接特性。提高脂环胺的触变性。

产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快
- 速固化
- 比较不敏感于水分
- 良好的气味
- 合适的色泽和色泽保持性
- 良好的耐化学药品性

- 非常好的热固化性能，含有耐化学药品性，电气和机械特性

应用

- 无溶剂涂料
- 快速固化粘接剂
- 地坪涂料
- 快速补修砂浆
- 其它胺类的固化促进剂

性能	规格	常规质量
活性氢当量	86	通过
使用量, phr	45	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	10	通过
薄膜干燥时间, hr/25°C	1.5	1
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25°C	150-350	200
固含量, %	-	-
胺值, mg KOH/g	610-650	630
色泽, Gardner	<5	3
处理和储存	在未开封的原始包装内, 2 - 25°C 的储存温度 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	210 升密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20 公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

电话: +86 795 3586166

传真: +86 795 3586165

邮件: jackie@aturex.com

网址: www.aturex.com