

ATUREX® 220F 改性芳脂胺

配比低，可操作时间长，固化发热量少。固化物显示高强韧性，耐化学药品性和良好的粘接性。

产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 良好的耐化学药品性，电气和机械特性
- 高热阻抗

应用

- 高固体份或无溶剂涂料
- 电气绝缘
- 复合材料
- 粘接剂
- 浇注

性能	规格	常规质量
活性氢当量	51	51
使用量, phr	25	25
胶化时间, min/150g, 25℃	50	50
薄膜干燥时间, hr/25℃	9	9
固含量, %	—	—
比重, 25℃	1.08	1.08
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25℃	200-600	400
胺值, mg KOH/g	570-610	590
色泽, Gardner	<12	8
处理和储存	在未开封的原始包装内，2 - 25℃的储存温度（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210 升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166

传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com

网址：www.aturex.com