

ATUREX® 260S

脂肪胺加成物

ATUREX 26S 是一种改性脂肪胺，低粘度和浅色泽，合适的可操作期。提供高硬度，强韧性涂膜兼具对多种被着物良好的粘接性。

产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 比较不敏感于水分
- 良好的气味
- 合适的色泽和色泽保持性
- 良好的耐化学药品性
- 非常好的热固化性能, 含有耐化学药品性，电气和机械特性

应用

- 高固体份或溶剂型防腐 涂料
- 地坪中底涂
- 复合材料
- 粘接剂
- 磨具
- 修补

性能	规格	常规质量
活性氢当量	95	95
使用量, phr	50	50
胶化时间, min/150g, 25°C	20	20
薄膜干燥时间, hr/25°C	2.5	2.5
固含量, %	-	-
比重, 25°C	1.05	1.05
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa·s/25°C	200-330	300
胺值, mg KOH/g	610-650	630
色泽 Gardner	<5	4
处理和储存	在未开封的原始包装内, 2 -25° C 的储存温度 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司
地址: 江西省宜春市经济技术开发区
电话: +86 795 3586166 传真: +86 795 3586165
邮件: jackie@aturex.com 网址: www.aturex.com