

ATUREX[®] 270

改性芳脂胺

比较于固体芳香胺具有更低的粘度和使用量。容许与树脂直接混合并在低温下固化，得到一个在热和化学阻 抗，机械和电气特性上的良好组合。

产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 良好的耐化学药品性，电气和机械特性
- 高热阻抗

应用

- 电气灌注和浇注
- 耐热涂料
- 粘接剂
- 磨具

性能	规格	常规质量
活性氢当量	60	60
使用量, phr	30	30
胶化时间, min/150g, 25°C	15	15
薄膜干燥时间, hr/25°C	3.0	3.0
固含量, %	—	—
比重, 25°C	1.01	1.01
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25°C	150-300	225
胺值, mg KOH/g	520-560	540
色泽, Gardner	<12	8
处理和储存	在未开封的原始包装内, 2 - 25°C的储存温度（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

电话: +86 795 3586166

传真: +86 795 3586165

邮件: jackie@aturex.com

网址: www.aturex.com