

ATUREX[®] 290BX50

脂肪胺加成物

ATUREX 290BX50 是一种改性脂肪胺，良好的表面外观，耐化学药品性和低温固化。对玻璃，混凝土和金属表面具有良好的粘接性。 50%固含量的正丁醇/二甲苯溶液。

产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 比较不敏感于水分
- 良好的气味
- 合适的色泽和色泽保持性
- 良好的耐化学品性
- 非常好的热固化性能 含有耐化学药品性，电气和机械特性

应用

- 耐化学药品涂料
- 储罐内衬
- 工业防护
- 丝网印刷

性能	规格	常规质量
活性氢当量	115	通过
使用量, phr	60	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	—	—
薄膜干燥时间, hr/25°C	—	—
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa·s/25°C	100-200	160
胺值, mg KOH/g	335-365	350
色泽, Gardner	<5	3
处理和储存	在未开封的原始包装内, 2 - 25° C 的储存温度 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	210 升密封盖铁桶, 净重 180 公斤。或者 20 公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司
 地址: 江西省宜春市经济技术开发区
 电话: +86 795 3586166 传真: +86 795 3586165
 邮件: jackie@aturex.com 网址: www.aturex.com