

## ATUREX<sup>®</sup> 305

### 改性芳脂胺

比 ATUREX 270 固化慢且粘度高，并有相当性能。

#### 产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 高热阻抗
- 良好的耐化学药品性，电气和机械特性

#### 应用

- 电气灌注和浇注
- 耐热涂料
- 粘接剂
- 磨具

性能	规格	常规质量
活性氢当量	68	68
使用量, phr	35	35
胶化时间, min/150g, 25°C	25	25
薄膜干燥时间, hr/25°C	4.0	4.0
固含量, %	-	-
比重, 25°C	1.03	1.03
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa·s/25°C	250-450	350
胺值, mg KOH/g	430-470	450
色泽 Gardner	<12	8
处理和储存	在未开封的原始包装内, 2 -25° C 的储存温度 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

电话: +86 795 3586166 传真: +86 795 3586165

邮件: jackie@aturex.com 网址: www.aturex.com