

## ATUREX<sup>®</sup> 305L

### 改性脂肪胺

ATUREX 305L 是一种改性脂肪胺，宽广的混合比和冷湿条件下快速固化。得到高硬度，强韧性固化物兼具对多种被着物良好的粘接性。

#### 产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 非常好的热固化性能，含有耐化学药品性，电气和机械特性
- 比较不敏感于水分
- 良好的气味
- 合适的色泽和色泽保持性
- 良好的耐化学药品性

#### 应用

- 地坪
- 快速固化粘接剂
- 混凝土修补
- 其它胺类的固化促进剂

性能	规格	常规质量
活性氢当量	88	通过
使用量, phr	45	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	10	通过
薄膜干燥时间, hr/25°C	2	1
固化周期	室温 2-7 天	5
<b>主要性能</b>		
粘度, mPa · s/25°C	100-220	160
固含量, %	-	-
胺值, mg KOH/g	430-470	450
色泽, Gardner	<7	5
<b>处理和储存</b>	在未开封的原始包装内, 2 - 25°C 的储存温度 (见原包装保质期)	
<b>海关编码</b>	3908900000	
<b>包装规格</b>	210升密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
<b>健康和安全</b>	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司  
 地址: 江西省宜春市经济技术开发区  
 电话: +86 795 3586166 传真: +86 795 3586165  
 邮件: [jackie@aturex.com](mailto:jackie@aturex.com) 网址: [www.aturex.com](http://www.aturex.com)

Publication number 10086 – Revision Jan. 2013

The information and statements herein are believed to be reliable, but not to be construed as a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Users should undertake sufficient verification.