

**ATUREX® 310K**

## 改性脂肪胺

ATUREX 310K 是一种改性脂肪胺，固化快，干燥时间短。提供高硬度，强韧性固化物兼具良好的粘接特性和物理强度。

**产品特征**

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 非常好的热固化性能，含有耐化学药品性，电气和机械特性
- 比较不敏感于水分
- 良好的气味
- 合适的色泽和色泽保持性
- 良好的耐化学药品性

**应用**

- 快速固化粘接剂
- 修补剂
- 裂缝填补
- 其它胺类的固化促进剂

| 性能                   | 规格                                   | 常规质量 |
|----------------------|--------------------------------------|------|
| 活性氢当量                | 63                                   | 通过   |
| 使用量, phr             | 33                                   | 通过   |
| 胶化时间, min/150g, 25°C | 12                                   | 通过   |
| 薄膜干燥时间, hr/25°C      | 2                                    | 1    |
| 固化周期                 | 室温 2-7 天                             | 5    |
| <b>主要性能</b>          |                                      |      |
| 粘度, mPa · s/25°C     | 200-320                              | 280  |
| 固含量, %               | -                                    | -    |
| 胺值, mg KOH/g         | 500-550                              | 520  |
| 色泽, Gardner          | <5                                   | 3    |
| 处理和储存                | 在未开封的原始包装内, 2 - 25°C 的储存温度 (见原包装保质期) |      |
| 海关编码                 | 3908900000                           |      |
| 包装规格                 | 210 升密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。   |      |
| 健康和安全                | 请参考安全说明书                             |      |



江西艾图瑞克实业有限公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

电话: +86 795 3586166

传真: +86 795 3586165

邮件: [jackie@aturex.com](mailto:jackie@aturex.com)网址: [www.aturex.com](http://www.aturex.com)