

ATUREX® 350X75

酚醛改性脂肪胺

ATUREX 345H 可低到 5℃，不利条件下固化。良好阻抗于溶剂。良好的酚醛环氧树脂相溶性。75%固含量的二甲苯溶液。

产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 比较好的耐化学药品性，电气和机械特性
- 比较不敏感于水分
- 良好的耐化学药品性
- 良好的色泽和色泽保持性
- 良好的耐化学药品性

应用

- 溶剂型和高固体份涂料
- 地坪
- 其它胺类的固化促进剂

性能	规格	常规质量
活性氢当量	155	通过
使用量, phr	80	通过
胶化时间, min/150g, 25℃	-	-
薄膜干燥时间, hr/25℃	-	-
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25℃	2000-5000	3500
固含量, %	73-77	75
胺值, mg KOH/g	330-370	350
色泽, Gardner	<12	8
处理和储存	在未开封的原始包装内, 2 - 25℃的储存温度 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

电话: +86 795 3586166

传真: +86 795 3586165

邮件: jackie@aturex.com网址: www.aturex.com