

ATUREX® 400CN

腰果壳油酚醛改性胺

可操作时间长，能在冷湿条件下固化。涂膜表面光泽及硬度都优于腰果酚改性脂肪胺，并具有良好的耐药品性和防腐特性。低成本应用。

产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 高热阻抗
- 良好的耐化学药品性，电气和机械特性

应用

- 高固体份或溶剂型防腐 涂料
- 地坪中底涂
- 复合材料
- 粘接剂
- 磨具

性能	规格	常规质量
活性氢当量	95	95
使用量, phr	50	50
胶化时间, min/150g, 25℃	100	100
薄膜干燥时间, hr/25℃	7.5	7.5
固含量, %	-	-
比重, 25℃	1.08	1.08
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa·s/25℃	2500-6500	4500
胺值, mg KOH/g	230-270	250
色泽 Gardner	<18	12
处理和储存	在未开封的原始包装内, 2 -25° C 的储存温度 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

电话: +86 795 3586166 传真: +86 795 3586165

邮件: jackie@aturex.com 网址: www.aturex.com