

ATUREX® 525W60

聚酰胺加成物

ATUREX 525W60 与 ATUREX 540W60 性能相当，低粘度产品。低成本使用。

产品特征

- 可实现零 VOC
- 低粘度和色泽
低气味和不易燃
- 易于清洗和应用

- 良好的粘接性，特别是湿润或新混凝土
- 良好的耐磨性

应用

- 作为地坪，墙和其它混凝土结构等水性涂料，底漆和防护层
- 也适合于土木工程，船舶和通常工业方面等应用

性能	规格	常规质量
活性氢当量	200	通过
使用量, phr	105	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	60	通过
薄膜干燥时间, hr/25°C	4	3
固含量, %	58-62	60
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25°C	4000-12000	8000
胺值, mg KOH/g	230-270	250
色泽, Gardner	<12	8
处理和储存	在未开封的原始包装内，2-25°C的储存温度（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210 升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166

传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com

网址：www.aturex.com

Publication number 10086 – Revision Jan. 2013

The information and statements herein are believed to be reliable, but not to be construed as a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Users should undertake sufficient verification.