产品说明书

Revision Date: 13/01

ATUREX® 540

聚酰胺

ATUREX 495 标准高粘度聚酰胺。拥有高可揉性，长可使用时间，并且与固体环氧树脂组合时显示良好的整体特性。可以通过添加到 5phr的DMP-30来促进其固化反应。DOT认可产品。

产品特征

- 高粘度
- 良好的柔韧性
- 良好的气味与色泽
- 优良的粘接性
- 宽广的固化时间和可操作期
- 非常好的热固化性能，含有耐化学药 品性，电气和机械特性

应用

- 通用溶剂型涂料，底漆防护层和煤焦 油环氧涂料
- 也可与液体环氧树脂组合应用于腻子和粘接剂

性能	规格	常规质量
活性氢当量	182	通过
比重，25℃	0.99	通过
固含量，%		
使用量，phr	100	通过
胶化时间，min/150g，25℃	300	通过
薄膜干燥时间，hr/25℃	N/A	N/A
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度，mPa·s/25℃	50000-70000 (40℃)	60000
胺值，mg KOH/g	180-220	200
色泽，Gardner	<10	8
处理和储存	在未开封的原始包装内，2-25℃的储存温度（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210 升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	

江西艾图瑞克实业有限公司
地址：江西省宜春市经济技术开发区
电话：+86 795 3586166　　传真：+86 795 3586165
邮件：jackie@aturex.com　　网址：www.aturex.com

Publication number 10086 – Revision Jan. 2013
The information and statements herein are believed to be reliable, but not to be construed as a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Users should undertake sufficient verification.