

ATUREX® 540W60

聚酰胺加成物

不需要添加表面活性剂能乳化和固化液体树脂。具有良好的粘接和防腐特性，特别适合于湿润/新混凝土表面的涂装。使用低 VOC 半固体/固体树脂乳液配方时，可提供长可使用时间和良好的柔韧性。

产品特征

- 可实现零 VOC
- 低粘度和色泽
- 低气味和不易燃
- 易于清洗和应用

- 良好的粘接性, 特别是湿润或新混凝土
- 良好的耐磨性

应用

- 作为地坪，墙和其它混凝土结构等水性涂料，底漆和防护层
- 也适合于土木工程，船舶和通常工业方面等应用

性能	规格	常规质量
活性氢当量	200	通过
使用量, phr	105	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	60	通过
薄膜干燥时间, hr/25°C	4	3
固含量, %	58-62	60
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25°C	5000-15000	10000
胺值, mg KOH/g	220-260	240
色泽, Gardner	<10	8
处理和储存	在未开封的原始包装内，2-25°C的储存温度（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166

传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com网址：www.aturex.com