

ATUREX® 580BX50

脂肪胺加成物

ATUREX 580BX50 是一种改性脂肪胺，非常低气味，游离胺含量和敏作潜在性脂肪胺加成物。无黄色，不起霜涂膜，不需要诱导期并改良在不利的条件下的固化特性。良好的热水抵抗。50%固含量的正丁醇/二甲苯溶液。

产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 非常好的热固化性能, 含有耐化学药品性, 电气和机械特性
- 比较不敏感于水分
- 良好的气味
- 合适的色泽和色泽保持性
- 良好的耐化学药品性

应用

- 通用型船舶和工业涂料
- 底漆和面涂
- 煤焦油环氧涂料
- 耐溶剂混凝土防护涂料

性能	规格	常规质量
活性氢当量	290	通过
使用量, phr	150	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	—	—
薄膜干燥时间, hr/25°C	—	—
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25°C	5000-20000	12000
固含量, %	48-52	48-52
胺值, mg KOH/g	130-150	140
色泽, Gardner	<5	3
处理和储存	在未开封的原始包装内, 2-25°C的储存温度 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

电话: +86 795 3586166

传真: +86 795 3586165

邮件: jackie@aturex.com网址: www.aturex.com

Publication number 10086 – Revision Jan. 2013

The information and statements herein are believed to be reliable, but not to be construed as a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Users should undertake sufficient verification.