Revision Date: 13/01

ATUREX® 605X60

改性烷基酚

ATUREX605×60是60%的ATUREX 605的二甲苯溶液。

产品特征

- 低粘度
- 良好的柔韧性
- 良好的气味与色泽
- 优良的粘接性

应用

- 环氧体系配方中的固化促进剂，增韧剂，稀释剂和表面改质剂
- 壬基酚的低价位取代品

性能	规格	常规质量
活性氢当量	800	通过
使用量，phr	420	通过
胶化时间，min/150g, 25℃	N/A	N/A
薄膜干燥时间，hr/25℃	N/A	N/A
固含量，%	58-62	通过
比重，25℃	0.93	通过
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度，mPa·s/25℃	2000-4000	3000
胺值，mg KOH/g	50-70	60
色泽，Gardner	<12	10
处理和储存	在未开封的原始包装内，2-25℃的储存温度（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	

江西艾图瑞克实业有限公司
地址：江西省宜春市经济技术开发区
电话：+86 795 3586166　　传真：+86 795 3586165
邮件：jackie@aturex.com　　网址：www.aturex.com

Publication number 10086 – Revision March 2013

The information and statements herein are believed to be reliable, but not to be construed as a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Users should undertake sufficient verification.