

ATUREX® 605**聚酰胺**

ATUREX 605 是高分子量聚酰胺。提供快速干燥，良好的粘接性和高柔韧性。与固体环氧树脂的配方提供长的可操作期，无油面涂膜应用于面涂和底漆，也可使用于罐用涂料。

产品特征

- 低粘度
- 良好的柔韧性
- 良好的气味与色泽
- 优良的粘接性

- 宽广的固化时间和可操作期
- 非常好的热固化性能, 含有耐化学药品性, 电气和机械特性

应用

- 通用溶剂型涂料，底漆，防护层和煤焦油环氧涂料

性能	规格	常规质量
活性氢当量	480	通过
比重, 25°C	0.99	通过
固含量, %		
使用量, phr	250	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	N/A	N/A
薄膜干燥时间, hr/25°C	N/A	N/A
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25°C	300-1000 (150°C)	650
胺值, mg KOH/g	90-110	100
色泽, Gardner	<12	10
处理和储存	在未开封的原始包装内，2-25°C的储存温度（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210 升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166

传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com网址：www.aturex.com