

ATUREX® 630W60

脂肪胺加成物

不需要添加表面活性剂能乳化和固化液体树脂。展示快速固化特性兼具优良的硬度增长和良好的防腐阻抗。高光泽涂膜并有优异的光泽保持性。能与液体树脂和半固体/固体树脂乳液组合成水性环氧体系，提供超越 的性能和广范围的应用。

产品特征

- 可实现零 VOC
- 低粘度和色泽
- 低气味和不易燃
- 易于清洗和应用
- 良好的粘接性, 特别是湿润或新混凝土
- 良好的耐磨性

应用

- 与液体树脂组合 零VOC 装饰和高性能涂料，应用于公场所涂装，自流 平和手涂地坪，防护层，薄浆，腻子 and ECC 改性砂浆
- 与半固体/固体树脂液组合应用于低 VOC工业防护，船舶涂料以及通常的金属表涂

性能	规格	常规质量
活性氢当量	210	通过
使用量, phr	110	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	40	通过
比重, 25°C	1.08	通过
薄膜干燥时间, hr/25°C	3	2
固含量, %	58-62	60
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25°C	6000-18000	12000
胺值, mg KOH/g	215-245	230
色泽, Gardner	<10	8
处理和储存	在未开封的原始包装内，2-25°C的储存温度（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166

传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com

网址：www.aturex.com

