

ATUREX® 655CN

腰果壳油酚醛改性胺

1:1 混合比，可操作时间长，能在冷湿条件下固化。涂膜表面光泽及硬度都优于腰果酚改性脂肪胺，并具有良好的耐药品性和防腐特性。低成本应用。

产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 良好的耐化学药品性，电气和机械特性
- 高热阻抗

应用

- 无溶剂型或高固体份防腐涂料
- 地坪中底涂
- 复合材料
- 粘接剂
- 磨具

性能	规格	常规质量
活性氢当量	190	190
使用量, phr	100	100
胶化时间, min/150g, 25°C	90	90
薄膜干燥时间, hr/25°C	8.0	8.0
固含量, %	—	—
比重, 25°C	1.06	1.06
固化周期	室温 2-7 天	5
主要性能		
粘度, mPa · s/25°C	800-1800	1300
胺值, mg KOH/g	130-170	150
色泽, Gardner	<18	12
处理和储存	在未开封的原始包装内，2-25°C的储存温度（见原包装保质期）	
海关编码	3908900000	
包装规格	210升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166

传真：+86 795 3586165

邮件：jackie@aturex.com

网址：www.aturex.com