

ATUREX[®] 440**聚酰胺加成物**

ATUREX 440 是一种改性脂肪胺，低粘度和浅色泽，合适的可操作期。提供高硬度，强韧性涂膜兼具良好的化学阻抗。

产品特征

- 在室温或低温下具有高反应性，快速固化
- 非常好的热固化性能 含有耐化学药品性，电气和机械特性
- 比较不敏感于水分
- 良好的气味
- 合适的色泽和色泽保持性
- 良好的耐化学品性

应用

- 高固体份和无溶剂防腐底漆
- 补修涂料
- 贮罐/管道内外衬
- 粘接剂

性能	规格	常规质量
活性氢当量	95	通过
使用量, phr	50	通过
胶化时间, min/150g, 25°C	120	通过
薄膜干燥时间, hr/25°C	12	12
固化周期	室温 2-7 天	4
主要性能		
粘度, mPa·s/25°C	300-700	500
固含量, %	-	-
胺值, mg KOH/g	360-400	380
色泽, Gardner	<12	8
处理和储存	在未开封的原始包装内, 2 - 40° C 的储存温度 (见原包装保质期)	
海关编码	3908900000	
包装规格	210 升密封盖铁桶, 净重 180 公斤。或者 20 公斤净重塑料桶包装。	
健康和安全	请参考安全说明书	



Economic Development Zone, Yichun, Jiangxi, China.
Phone: +86 186 0795 0576 Tel: +86 795 3586166
Fax: +86 795 3586165 E-Mail: jackie@aturex.com
Web: www.aturex.com