

**ATUREX<sup>®</sup> 450****聚酰胺**

ATUREX 400 是一种标准中粘度聚酰胺。提供高可揉性，长可使用时间和良好的多种材料粘接性。可以与标准的液体环氧树脂 1:1 体积配比使用。为改良反应性，耐化学药品性和/或降低粘度，可通过混合脂肪胺固化剂或酰氨基胺来实现。DOT 认可产品。

**产品特征**

- 中粘度
- 良好的柔韧性
- 良好的气味与色泽
- 优良的粘接性

- 宽广的固化时间和可操作期
- 非常好的热固化性能，含有耐化学药品性，电气和机械特性

**应用**

- 涂料，密封剂
- 腻子，粘接剂
- 电缆连接，混凝土修补化合物

| 性能                | 规格                              | 常规质量  |
|-------------------|---------------------------------|-------|
| 活性氢当量             | 125                             | 通过    |
| 比重，25℃            | 0.99                            | 通过    |
| 固含量，%             | -                               | -     |
| 使用量，phr           | 65                              | 通过    |
| 胶化时间，min/150g，25℃ | 200                             | 通过    |
| 薄膜干燥时间，hr/25℃     | 10                              | 8     |
| 固化周期              | 室温 2-7 天                        | 5     |
| <b>主要性能</b>       |                                 |       |
| 粘度，mPa·s/25℃      | 25000-45000                     | 33000 |
| 胺值，mg KOH/g       | 280-320                         | 300   |
| 色泽，Gardner        | <10                             | 8     |
| <b>处理和储存</b>      | 在未开封的原始包装内，2-25℃的储存温度（见原包装保质期）  |       |
| <b>海关编码</b>       | 3908900000                      |       |
| <b>包装规格</b>       | 210升密封盖铁桶，净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装 |       |
| <b>健康和安全</b>      | 请参考安全说明书                        |       |



江西艾图瑞克实业有限公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

电话：+86 795 3586166 传真：+86 7953586165

邮件：jackie@aturex.com 网址：www.aturex.com