

# ATUREX<sup>®</sup> 375

## 聚酰胺

ATUREX 375 是一种中粘度聚酰胺。提供高可塑性，长可使用时间和好的多种材料粘接性。可以与标准的液体环氧树脂 1:1 体积配比使用。为改良反应性，耐化学药品性和/或降低粘度，可通过混合脂肪胺固化剂或 酰氨基胺来实现。是 ATUREX 450 的低价位产品。

### 产品特征

- 中粘度
- 良好的柔韧性
- 良好的气味与色泽
- 优良的粘接性

- 宽广的固化时间和可操作期
- 非常好的热固化性能，含有耐化学药品性，电气和机械特性

### 应用

- 涂料，密封剂
- 腻子，粘接剂
- 电缆连接
- 混凝土补修补化合物

| 性能                   | 规格                                | 常规质量  |
|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 活性氢当量                | 125                               | 通过    |
| 比重, 25°C             | 0.98                              | 通过    |
| 固含量, %               | -                                 | -     |
| 使用量, phr             | 65                                | 通过    |
| 胶化时间, min/150g, 25°C | 200                               | 通过    |
| 薄膜干燥时间, hr/25°C      | 10                                | 7     |
| 固化周期                 | 室温 2-7 天                          | 5     |
| <b>主要性能</b>          |                                   |       |
| 粘度, mPa · s/25°C     | 25000-45000                       | 30000 |
| 胺值, mg KOH/g         | 280-320                           | 300   |
| 色泽, Gardner          | <10                               | 8     |
| <b>处理和储存</b>         | 在未开封的原始包装内, 2-25°C的储存温度 (见原包装保质期) |       |
| <b>海关编码</b>          | 3908900000                        |       |
| <b>包装规格</b>          | 210升密封盖铁桶, 净重180公斤。或者20公斤净重塑料桶包装。 |       |
| <b>健康和安全</b>         | 请参考安全说明书                          |       |



江西艾图瑞克实业有限公司  
 地址: 江西省宜春市经济技术开发区  
 电话: +867953586166 传真: +867953586165  
 邮件: [jackie@aturex.com](mailto:jackie@aturex.com) 网址: [www.aturex.com](http://www.aturex.com)

Publication number 10086 – Revision Jan. 2013

The information and statements herein are believed to be reliable, but not to be construed as a warranty or representation for which we assume legal responsibility. Users should undertake sufficient verification.